



СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Продукт: Силиконовая резиновая смесь
Кол-во: 5 тонн

Показатель		Дата производства	Внешний вид	Твердость	Удлинение	Прочность на разрыв	Предел прочности	Отскок	Изначальная пластичность	Удельный вес
				по Шору	%	кН/м	МПа	%	мм	г/см ³
Класс	Партия №			50±3	≥320	≥15	≥7	≥55	165±50	1.16-0.03
HS-3451	10000902-2209 A00010	06.09.2022	Полупрозрачный	49	462	15	7.7	66.2	151	1.158
HS-3451	10000902-2209 A00020	06.09.2022	Полупрозрачный	50	458	15	7.6	66.4	151	1.158
HS-3451	10000902-2209 A00030	06.09.2022	Полупрозрачный	51	467	15	7.7	66.1	151	1.158
HS-3451	10000902-2209 A00040	06.09.2022	Полупрозрачный	52	461	15	7.6	66.3	161	1.158
HS-3451	10000902-2209 A00050	07.09.2022	Полупрозрачный	47	460	15	7.7	67.6	150	1.158
Производственные условия: добавить 1.2% 2,5-диметил-2,5 ди(tert-бутилперокси) гексан 40%, вулканизировать при 175 ⁰ С в течении 5 минут.										

