



ООО "Ориентал Бридж" ИНН/КПП 5011029699/501101001
140301, Московская область, г.Егорьевск, ул.Смычка, д.28а
тел. 8(49640) 4-20-50
<https://vazelinovoe-maslo.ru>

Фторкаучук (ФКМ) CGFT47505

Характеристики: отличная текучесть, средняя стойкость, отверждение перекисью, повышенная защита от подвулканизации. Используется для технологического формования.

Приложения: устойчив к воздействию масла, кислоты, пара и других веществ, широко используется в химическом оборудовании, резиновых шлангов, разных деталях и других изделиях, в таких отраслях промышленности, как электроника, автомобили и разведка нефти.

Рабочий температурный диапазон: - 25 ~ 250 °С

Характеристики

Условия отверждения: 173 °С *10 мин.

Последующее отверждение: 230 °С *4 часа

Свойства после постотверждения			
Характеристика	Ед. изм	Стандарт	Типичные данные
Твердость	Шор А	ГБ/т 531.1-2008	75
Прочность при растяжении	МПа	ГБ/т 528-2009	15,0
Удлинение	%	ГБ/т 528-2009	230
Старение горячим воздухом, 250 °С * 70 часов			
Характеристика	Ед. изм	Стандарт	Типичные данные
Изменение твердости	Шор А	ГБ/т 3512-2001	+4
Изменение прочности при растяжении	%	ГБ/т 3512-2001	-12
Изменение удлинения	%	ГБ/т 3512-2001	-17
Маслостойкость, 1# стандартный масло, 150 °С *70 часов			
Характеристика	Ед. изм	Стандарт	Типичные данные
Скорость изменения объема	%	ГБ/т 1690-2006 гг.	1,0
Маслостойкость, 3# стандартное масло, 150 °С *70 часов			
Характеристика	Ед. изм	Стандарт	Типичные данные
Скорость изменения объема	%	ГБ/т 1690-2006 гг.	2.0
Степень сжания, 200 °С *70 часов			
Характеристика	Ед. изм	Стандарт	Типичные данные
Степень сжатия (тип А)	%	ГБ/т 7759-1996	35

Примечания: данные в приведенной выше таблице используются только как типичные характеристики продукта, а не как технические характеристики продукта. Конкретные спецификации могут быть согласованы отдельно в соответствии с условиями обработки и использования клиента, а формулы могут быть разработаны и адаптированы в соответствии с требованиями пользователя.

Упаковка: 5кг/полиэтиленовый пакет, 25 кг/коробка

Хранение: Держите состав герметичным и храните его при комнатной температуре и в вентилируемом помещении. Категорически запрещается хранить при высокой температуре. Этот продукт имеет срок годности 6 месяцев с даты производства.