



## СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Продукт: Силиконовая резиновая смесь  
Кол-во: 5 тонн

Показатель		Дата производства	Внешний вид	Твердость	Удлинение	Прочность на разрыв	Предел прочности	Отскок	Изначальная пластичность	Удельный вес
			Полупрозрачный	по Шору	%	кН/м	МПа	%	мм	г/см <sup>3</sup>
Класс	Партия №			80±3	≥150	≥15	≥5.5	≥40	270±50	1.22±0.03
HS-3481	10000929 - 2209A000 10	07.09.2022	Полупрозрачный	80	257	17	8.6	46.7	257	1.229
HS-3481	10000929 - 2209A000 30	07.09.2022	Полупрозрачный	79	261	17	8.8	46.6	246	1.229
HS-3481	10000929 - 2209A000 40	07.09.2022	Полупрозрачный	80	258	17	8.6	46.8	250	1.229
HS-3481	10000929 - 2209A000 50	07.09.2022	Полупрозрачный	79	259	17	8.4	46.9	238	1.229
HS-3481	10000929 - 2209A001 70	10.09.2022	Полупрозрачный	80	252	18	8.3	46.2	252	1.227

Производственные условия: добавить 1.2% 2,5-диметил-2,5 ди(терт-бутилперокси) гексан 40%, вулканизировать при 175°С в течении 5 минут.

