



СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Наименование: STP полимер KM-25000T
(Аналог GENIOSIL@STP-E10)

Партия № 20220618

Вес: 1000кг

Характеристика	Стандарт испытаний	Результат теста
Внешний вид	Бесцветная желтоватая прозрачная жидкость	Соответствует
Вязкость (25 °С , мПа.с, вращение L7, 60 об/мин)	8000-12000	11000
Время высыхания на ощупь (23±2°С, 1%ДБТДЛ)	90 макс	60
Содержание PH	6,0- 9,0	7,0
Твердость, Шор А	35 мин	42