



## СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Продукт: Силиконовая резиновая смесь

**Кол-во:** 7 тонн

Показатель		Дата производства	Внешний вид	Твердость	Удлиннение	Прочность на разрыв	Предел прочности	Степень сжатия	Изначальная пластичность
			Полупрозрачный	по Шору	%	кН/м	MPa	%	MM
Класс	Партия <b>№</b>			40±3	≥420	≥14	≥6.5	≥55	115±50
HS-3441	10000878- 2208A00040	11.08.2022	Полупрозрачный	39	670	15	8.1	71.1	117
HS-3441	10000878- 2208A00050	11.08.2022	Полупрозрачный	40	648	15	7.6	71	118
HS-3441	10000878- 2208A00060	11.08.2022	Полупрозрачный	40	659	15	8	71.3	123
HS-3441	10000878- 2208A00030	11.08.2022	Полупрозрачный	41	640	14	8.2	71.8	116

Производственные условия: добавить 1.2% 2,5-диметил-2,5 ди(терт-бутилперокси) гексан 40%, вулканизировать при 175° С в течении 5 минут.