



СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Наименование: STP полимер KM-380
(Аналог GENIOSIL@STP-E35)
Партия No. 20220619
Вес: 1000кг

Характеристика	Стандарт испытаний	Результат теста
Внешний вид	Бесцветная желтоватая прозрачная жидкость	Соответствует
Вязкость (25 °С, мПа.с, вращение L7, 60 об/мин)	32000-42000	34000
Время высыхания на ощупь (23±2 °С, 1% ДБТДЛ)	90 макс	50
Содержание PH	6,0- 9,0	7,0
Предел прочности на разрыв	0,30 мПа мин	0,48
Твердость, Шор А	25мин	27