



СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Продукт: Силиконовая резиновая смесь
Кол-во: 3 тонны

Показатель		Дата производства	Внешний вид	Твердость	Удлинение	Прочность на разрыв	Предел прочности	Степень сжатия	Изначальная пластичность
			Полупрозрачный	по Шору	%	кН/м	МПа	%	мм
Класс	Партия №			50±3	≥320	≥15	≥7	≥55	165±50
HS-3451	10000902-2208 A00260	20220811	Полупрозрачный	51	477	16	8.2	68	159
HS-3451	10000902-2208 A00270	20220811	Полупрозрачный	50	472	16	8.2	68.1	152
HS-3451	10000902-2208 A00280	20220811	Полупрозрачный	48	458	16	8.2	66.5	163

Производственные условия: добавить 1.2% 2,5-диметил-2,5 ди(tert-бутилперокси) гексан 40%, вулканизировать при 175⁰С в течении 5 минут.