



ООО "Ориентал Бридж" ИНН/КПП 5011029699/501101001

140301, Московская область, г.Егорьевск, ул.Смычка, д.28а

тел. 8(49640) 4-20-50

<https://vazelinovoe-maslo.ru>

## Сшивающий агент

### УЕС-18А

УЕС-18А используется для сшивания силиконовой резины для различных продуктов, преимущественно пищевой силиконовой резины без запаха, которая соответствует требованиям FDA после отверждения или кипячения. При процессе фрезерования отсутствуют искры, поэтому он более безопасен, чем УЕС-14А.

Внешний вид: Полупрозрачный коллоид

Состав:

1. Бис(tert-бутилдидоксиизопропил)бензол
2. Агент препятствующий желтению
3. Силиконовый полимер

Удельный вес: 1,14 (при 25 °С)

Летучие потери: 10,5% (105°С×3 часа)

Соотношение компонентов смеси: 0,8% ~1,0%

Температура отверждения: 185 °С ~ 195 °С (фактическая температура пресс-формы)

Температура после отверждения: 200°С

Время после отверждения: 2 часа

Упаковка: 15 кг / ведро

Срок годности: 8 месяцев в оригинальной неоткрытой упаковке

Меры предосторожности: хранить вдали от высокой температуры, попадания прямых солнечных лучей, источников огня, кислотных материалов, оксидов металла, аминов и легковоспламеняющихся материалов. Подходит для хранения в помещении с температурой ниже 30°С.

Приведенная выше информация предназначена только для справки. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.